ПОЛИПРОПИЛЕН 01030 «БАЛЕН»

ПАО «Уфаоргсинтез»

Показатель	Значение
Марка	Полипропилен ПП 01030 Бален
ГОСТ/ТУ	2211-074-05766563-2005 с изм. 1
Производитель	ПАО «Уфаоргсинтез»
Область применения	Изготовление изделий технического и бытового назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек
Свойство выпускаемого изделия	Высокая дымообразующая способность
Транспортировка	Всеми видами транспорта
Хранение	В закрытом сухом помещении, при t не выше 30 °С, относительной влажности не более 80 %, исключающих попадание солнечных лучей
Форма выпуска	Гранулы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма
Массовая доля летучих веществ, %	не более 0,09
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг / 230 °С)	2,4–4,0
Предел текучести при растяжении, МПа	не менее 33
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %	не более ±10
Плотность, кг/м³	900
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшихся при условии слипания не более трех гранул, %	не более 3
Модуль упругости при изгибе, МПа	не менее 1200
Стойкость к термоокислительному старению при 150 °С, ч	не менее 360 (по рец. 205)
Относительное удлинение при пределе текучести, %	не менее 10