ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ PE4FE-69

ТУ 6-11-00206368-25-2013

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Параметр	Описание
Описание	Марка PE4FE-69 обладает стойкостью к термоокислительному старению.
Область применения	Полиэтилен PE4FE-69 применяется для изготовления пленок от 10 мкм и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 80 °C.
Метод переработки	Экструзия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование показателя	Типичное значение	Метод испытания
Плотность при 23 °C, г/см³	0,946–0,950	ГОСТ 15139
Показатель текучести расплава (при 190 °C / 21,6), г/10 мин	7–11	ГОСТ 11645
Отношение ПТР 21,6 / ПТР 5, не менее	18	п. 5.9 ТУ 6-11-00206368-25-2013
Степень чистоты, не менее	90	п. 5.11 ТУ 6-11-00206368-25-2013
Технологическая проба на внешний вид пленки, баллов, не хуже	30	п. 5.13 ТУ 6-11-00206368-25-2013
Испытание на протяжку, мин, не менее	20	п. 5.13 ТУ 6-11-00206368-25-2013